



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ЦЕМЕНТ КИСЛОТОУПОРНЫЙ
КВАРЦЕВЫЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ**

ГОСТ 5050—69

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**ЦЕМЕНТ КИСЛОТОУПОРНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ
КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ**

Acid-resistant quartz comprising cement setting
with sodium silicofluorid

**ГОСТ
5050—69**

Взамен
ГОСТ 5050—49

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 марта 1969 г. № 40 срок введения установлен

с 01.01. 1970 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на цемент кислотоупорный кварцевый кремнефтористый, представляющий собой смесь совместно или раздельно тонкоизмельченных кварцевого песка и кремнефтористого натрия, которая при затворении водным раствором силиката натрия или калия (жидкого стекла) образует кислотостойкий силикатный камень.

Цемент кислотоупорный кварцевый кремнефтористый должен применяться в соответствии с указаниями главы «Строительных норм и правил» (СНиП) 1-Б.2—69 для связи штучных химически стойких материалов при защите корпусов химической аппаратуры, оборудования или строительных конструкций кислотоупорными замазками и растворами, а также для приготовления кислотоупорных бетонов или изделий и конструкций из них.

Не допускается применение цемента:

в условиях действия низких температур (ниже минус 20°C), щелочей, фтористоводородной и кремнефтористоводородной кислот, кипящей воды и водяного пара;

при строительстве и ремонте зданий и сооружений пищевой промышленности, в которых токсичность кремнефтористого натрия может оказать вредное влияние на пищевые продукты или сырье.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Кислотоупорный цемент в зависимости от назначения выпускается двух типов:

- I — цемент для кислотоупорных замазок;
- II — цемент для кислотоупорных растворов и бетонов.

Примечание. Затворение цемента типа II при приготовлении кислотоупорного раствора производится калиевым жидким стеклом.

1.2. Содержание кремнефтористого натрия по массе в цементе типа I должно быть $4 \pm 0,5\%$, цементе типа II — $8 \pm 0,5\%$.

Примечание. По согласованию с потребителем для кислотоупорных растворов, затворяемых на калиевом жидким стекле, может выпускаться цемент, содержащий кремнефтористый натрий в количестве $14 \pm 0,5\%$ по массе.

1.3. Кварцевый песок (наполнитель) должен содержать не менее 95 вес. % окиси кремния (SiO_2).

1.4. Кремнефтористый натрий должен удовлетворять требованиям высшего и 1-го сортов по ГОСТ 87—77.

1.5. Начало схватывания теста нормальной густоты из кислотоупорного цемента должно наступить для цемента типа I не ранее 40 мин, а для цемента типа II — не ранее 20 мин. Конец схватывания для обоих типов цементов — не позднее 8 ч с начала затворения.

1.6. Цемент должен быть кислотостойким. Кислотостойкость цементного порошка, определяемая по потере в массе при кипячении его в кислоте, не должна превышать 7% от массы пробы. Предел прочности при растяжении образцов 28-суточного воздушного твердения после кипячения в кислоте должен быть не менее 20 кгс/см², снижение их прочности по сравнению с образцами, не подвергавшимися кипячению в кислоте, не должно превышать 10%.

1.7. Абсорбционная способность образцов к керосинопоглощению при испытании по п. 2.8 должна быть не более 17% при затворении калиевым жидким стеклом.

1.8. Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы при просеивании пробы цемента сквозь сито с сеткой № 008 по ГОСТ 3584—73 проходило не менее 90%, а при просеивании цемента сквозь сито с сеткой № 0056 — не менее 70% от массы пробы.

1.9. Завод-изготовитель должен гарантировать соответствие цемента требованиям настоящего стандарта и сопровождать каждую партию документом установленной формы, удостоверяющим его качество.

В документе должно быть указано:

- а) наименование и адрес завода-изготовителя;
- б) номер партии и документа;
- в) дата отправки цемента;
- г) масса партии;

- д) наименование и адрес получателя;
- е) наименование, назначение и тип цемента;
- ж) количество в процентах кремнефтористого натрия;
- з) обозначение настоящего стандарта.

1.10. Цемент должен быть забракован в случае, если он не отвечает хотя бы одному из требований настоящего стандарта.

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Размер партии цемента устанавливается в количестве 60 т. Поставка цемента в количестве менее 60 т считается целой партией.

2.2. Потребитель имеет право производить проверку соответствия цемента требованиям настоящего стандарта, применяя при этом указанный ниже порядок отбора проб и методы испытаний.

2.3. Для испытания от каждой партии цемента отбирают пробы массой 12 кг.

2.4. Физические и механические испытания цемента (определение нормальной густоты теста, сроков схватывания и тонкости помола) производят по ГОСТ 310.1-76—ГОСТ 310.4-76 со следующими изменениями:

а) затворение цемента производят водным раствором силиката натрия или калия;

б) водный раствор силиката натрия должен соответствовать требованиям ГОСТ 13078—67, иметь модуль 2,65—3,00 и плотность $1,36 \pm 0,01$; водный раствор силиката калия должен соответствовать требованиям технической документации, утвержденной в установленном порядке, и иметь модуль 2,8—3,0 и плотность $1,38 \pm 0,02$;

в) приготовление цементного теста производят в фарфоровой или в металлической эмалированной чашке;

г) для уменьшения воздухововлечения при затворении цемента в количестве от $\frac{1}{2}$ до $\frac{3}{4}$ навески всыпают в чашку с отмеренным количеством водного раствора силиката натрия или калия и тщательно перемешивают массу, растирая и временами переворачивая, до достижения однородности. Затем добавляют оставшийся цемент и повторяют операцию перемешивания;

д) при определении сроков схватывания кольцо предварительно подогревают до температуры не ниже 40°C и покрывают слоем парафина по ГОСТ 23683—79 толщиной не более 0,5 мм путем погружения в сосуд с расплавленным парафином. После этого кольцо охлаждают до температуры помещения.

П р и м е ч а н и е. Допускается вместо парафина применять для смазки форм технический вазелин по ГОСТ 5774—76.

2.5. Определение кислотостойкости цементного порошка по потере массы при растворении в кислоте

Навеску цемента около 1 г, взятую с точностью до 0,0002 г, предварительно высушеннную до постоянной массы при температуре $65 \pm 5^{\circ}\text{C}$, помещают в коническую плоскодонную колбу емкостью 100 мл и заливают 15 мл технической серной кислоты по ГОСТ 2184—77, плотность 1,84. Колбу соединяют с пришлифованным обратным холодильником, охлаждаемым водой, нагревают жидкость до кипения и кипятят в течение 1 ч; дают колбе остывть в течение 30 мин, разъединив ее с холодильником после прекращения выделения белых паров серного ангидрида. В охлажденную колбу очень осторожно при помешивании стеклянной палочкой приливают 20—25 мл холодной дистиллированной воды. Внутреннюю трубку холодильника и шлифовую пробку, соединявшую его с колбой, промывают небольшим количеством дистиллированной воды, собирая промывные воды в ту же колбу, и доводят общий объем жидкости в колбе до 50 мл.

Во избежание потерь материала при последующем фильтровании в колбу прибавляют некоторое количество кашицы, полученной тщательным разбалтыванием измельченного фильтра в небольшом количестве воды. Затем на дно воронки с плотным фильтром (с синей лентой) помещают слой такой же кашицы и фильтруют содержимое колбы. Колбу промывают кипящей дистиллированной водой, которую сливают на тот же фильтр. Остаток на фильтре промывают кипящей водой до пейтральной реакции промывных вод.

Промытый осадок просушивают на воронке в сушильном шкафу, переносят вместе с фильтром во взвешенный фарфоровый тигель, осторожно озоляют, затем прокаливают до постоянной массы при температуре 900°C .

Кислотостойкость цементного порошка по потере в массе при растворении в кислоте вычисляют по формуле

$$K = \frac{m_1 - m_2}{m_1} \cdot 100\%,$$

где m_1 — навеска материала до испытания в г;

m_2 — навеска материала после испытания в г.

За конечный результат принимают среднее арифметическое двух определений, расхождение между которыми должно быть не более 0,5%; в противном случае определение повторяют.

2.6. Определение кислотостойкости цемента по прочности образцов при растяжении

Из каждой партии цемента изготавливают 12 образцов-восьмерок. Для одновременного изготовления трех образцов берут 400 г цемента, приготавливают тесто нормальной густоты, заполняют формы в один слой и уплотняют тесто 11 нажимами рабочего конца цилиндрического стержня. Нажимы производят равномерно по всей поверхности образца. Для дополнительного уплотнения поддоны с формами встряхивают 10 раз, избыток теста срезают и поверхность выравнивают ножом, который ставят перпендикулярно поверхности идвигают преимущественно вдоль длины образца.

Изготовленные образцы хранят 24 ± 2 ч на воздухе при температуре $20 \pm 3^\circ\text{C}$ и относительной влажности не выше 70%, затем осторожно освобождают из форм и хранят в закрытом помещении при указанных условиях до момента испытания. Образцы должны быть предохранены от контакта с водой.

По истечении 28 сут с момента изготовления 6 образцов испытывают на прочность при растяжении, остальные 6 образцов помещают в сосуд из фарфора или термостойкого стекла таким образом, чтобы кислота имела свободный доступ к большей части поверхности и шейке образцов. Затем заливают образцы 40%-ным водным раствором технической серной кислоты по ГОСТ 2184—77 из расчета не менее трех объемов кислоты на объем образцов, доводят до кипения, кипятят в течение 1 ч; извлекают образцы из горячей кислоты, вытирают капли с поверхности и после охлаждения на воздухе испытывают на прочность при растяжении.

Цемент считается кислотостойким, если предел прочности образцов при растяжении после испытания их в кислоте будет не менее $20 \text{ кгс}/\text{см}^2$ и снижение прочности по сравнению с пределом прочности образцов, не подвергавшихся кипячению в кислоте, составит не более 10%.

2.7. В случае необходимости определения кислотостойкости цемента ускоренным способом испытание образцов-восьмерок может производиться после твердения их в течение 7 суток, причем предел прочности при растяжении должен быть не ниже $15 \text{ кгс}/\text{см}^2$.

2.8. Определение абсорбционной способности цементного камня по керосинопоглощению

Из каждой партии цемента изготавливают 4 образца-кубика. Для этого из 100 г цемента приготавливают тесто нормальной густоты, заполняют им металлические формы-кубики с внутренними размерами ребра $2 \pm 0,1$ см, предварительно подготовленные по п. 2.4д. Уплотняют образцы путем 15-кратного постукивания поддона с формами о край стола в течение 10—15 с, после чего срезают избыток теста, дополнительно встряхивают 10 раз и выравнивают поверхность ножом.

Изготовленные образцы хранят, как указано в п. 2.6.

Через 7 сут с момента изготовления из 4 образцов отбирают 2 образца без видимых дефектов, взвешивают их на технических весах с точностью до 0,1 г, высушивают до постоянной массы при 105—110°C, помещают в сосуд и в три приема в течение 1 ч заливают предварительно очищенным керосином с плотностью $0,8 \pm 0,02$ до полного погружения. После 7 сут хранения в керосине образцы извлекают, удаляют капли керосина с поверхности и взвешивают.

Величину абсорбционной способности цементного камня по керосинопоглощению вычисляют по формуле

$$W = \frac{m_2 - m_1}{m_1 \cdot \gamma} \cdot 100\%,$$

где m_1 — масса образца до испытания в г;

m_2 — масса образца после испытания в г;

γ — плотность керосина.

За конечный результат принимают среднее арифметическое двух определений.

2.9. Определение содержания окиси кремния в цементе производится по ГОСТ 5382—73.

2.10. Определение содержания кремнефтористого натрия в цементе

Навеску цемента около 1 г, взятую с точностью 0,0002 г, предварительно высушеннную до постоянной массы при температуре $65 \pm 5^\circ\text{C}$, помещают в коническую плоскодонную колбу объемом 250 мл, заливают 100 мл горячей дистиллированной воды, прибавляют 2—3 капли фенолфталеина и титруют 0,1 н раствором едкого натра до появления розового окрашивания. Затем содержимое колбы доводят до кипения и снова титруют до тех пор, пока розовое окрашивание не перестанет исчезать при кипячении.

Содержание кремнефтористого натрия (X) в % вычисляют по формуле

$$X = \frac{0,0047 \cdot V \cdot K}{m} \cdot 100,$$

где V — объем 0,1 н раствора едкого натра, пошедший на титрование, в мл;

K — поправка к титру 0,1 н раствора едкого натра;

m — масса навески цемента в г;

0,0047 — количество кремнефтористого натрия, соответствующее 1 мл точно 0,1 н раствора едкого натра.

Содержание технического кремнефтористого натрия в цементе (X_1) в % вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{X}{b} \cdot 100\%,$$

где b — содержание кремнефторида натрия в техническом кремнефтористом натрии по ГОСТ 87—77.

П р и м е ч а н и я:

1. Результат определения содержания кремнефтористого натрия в цементе включает определение содержания свободной кислоты в техническом кремнефтористом натрии.

2. При наличии повышенного содержания окислов железа (бурое окрашивание при титровании) их предварительно следует осадить.

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Цемент отгружают в пяти- или шестислойных бумажных мешках по ГОСТ 2226—75.

3.2. На мешках должно быть четко обозначено наименование завода-изготовителя, название цемента, тип, номер партии и дата упаковки.

На мешках ставится штамп размером не менее 20×15 см с надписями: «Тип I для замазок» — зеленого цвета, «Тип II для раствора и бетона» — красного цвета.

3.3. Перевозка цемента по железной дороге производится в закрытых вагонах.

3.4. При перевозке и хранении цемент должен быть защищен от действия влаги и загрязнения посторонними примесями.

Редактор В. Н. Шалаева

Технический редактор Ф. И. Шрайбштейн

Корректор М. Г. Байрашевская

Сдано в наб. 03.06.80 Подп. в печ. 01.10.80 0,5 п. л. 0,46 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, д. 557, Новониколаевский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндаугас, 12/14, Зак. 3134